

# ZYCOSIL

## HYDROFUGE Concentré

**1L de Zycosil = 20L de produit**

**Fongicide - Respirant - Oléofuge\* - Durable**

### INSENSIBLE AUX INTEMPERIES

**1 seul produit pour tous supports poreux, y compris le BOIS**

**Facile d'application**

**Effet perlant**

**Economique**

**Respectueux de l'environnement**



### APPLICABLE SUR TOUS MATERIAUX POREUX

Exemple : Enduits, pierre, ciment, plâtre, béton, tuile, brique, ardoise, craie, fibro-ciment, bois, etc.

Protège efficacement des fungus, champignons et mousses.

Plus d'efflorescences, plus de remontées capillaires.

Insensible aux UV et au gel.

Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur.

Ne modifie pas l'aspect ni la couleur des matériaux.

**Laisse respirer les matériaux.**

Pénètre jusqu'à 5 mm.

Composition 100% SILANE - Soluble dans l'eau.

**EFFICACE  
20 ANS  
ET +**

### APPLICATION

Le produit s'applique dilué dans l'eau propre dans un rapport de 1 pour 20

#### POUVOIR COUVRANT

##### Surface Horizontale :

1 L de Zycosil dilué dans 20 L d'eau = 30 à 40 m<sup>2</sup>.

##### Surface Verticale :

1 L de Zycosil dilué dans 20 L d'eau = 60 à 80 m<sup>2</sup> (si béton serré 100 m<sup>2</sup>).

#### APPLICATION SIMPLE

Rouleau, pinceau, pistolet basse pression, pulvérisateur. Eviter l'application par temps de pluie ou en dessous d'une température de 5°C. Les supports doivent être dépolissés, propres et secs.

*1<sup>ère</sup> application* : Saturer le matériau.

*2<sup>e</sup> application* : Sur support encore humide, espacées de 10 à 20 mn (selon la température ambiante), sans saturer.

Éliminer l'excédent de la 2<sup>e</sup> couche avant séchage.

**Effacité maximum obtenue après 12 heures.**

**Ne jamais appliquer le produit PUR**

Recouvre et protège durablement toutes Peintures (sauf peintures plastifiées).

Si projection sur alu, verre, plastique, nettoyer abondamment à l'eau claire avant séchage.

Précautions : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, ou en cas d'utilisation avec un pulvérisateur ou pistolet basse pression, porter un équipement de protection respiratoire type FFP2.

Si le support est encore humide, faire une dilution 1:12.

**À UTILISER DANS LES 24H UNE FOIS DILUÉ**

**Durée de vie en bouteille fermée 2 ans**

*Oléofuge\** : Protège contre les tâches jusqu'à 1 heure en fonction de la nature du substrat et de la température.

### RÉFÉRENCES

**FABRICANTS DE TUILES, BRIQUES :**  
Reconnu par IMERYS

**PREFABRICATION BETON :**  
Reconnu par EIFFAGE, COLAS, VINCI,  
NAULLET-SORIBA Béton, BOUYGUES